Publication number: JP8310970 (A)

1996-11-26 Publication date: SAKURAI YASUHISA; OKANO MITSUO; KATAOKA KAZUNORI; YAMADA NORIKO; INOUE SHOHEI; Inventor(s):

(1) JP2694923 (B2)

Also published as:

YOKOYAMA MASAYUKI ±

JAPAN RES DEV CORP ± Applicant(s):

Classification:

A61K31/70; A61K47/42; A61K47/48; A61K9/00; A61P35/00; C08G69/10; C08G69/40; C08G69/48; A61K31/70; international:

A61K47/42; A61K47/48; A61K9/00; A61P35/00; C08G69/00; (IPC1-7): A61K31/70; A61K47/42; A61K47/48;

A61K9/00; C08G69/10; C08G69/40; C08G69/48

- European:

Application number: IP19950211596 19950821

Priority number(s): IP19950211596 19950821

View INPADOC patent family

View list of citing documents

Abstract of **JP 8310970** (A)

copolymer of formula I ((n) is 5-400; (m) is 1-300) with an alkali to obtain a block copolymer of formula II segment of the copolymer and the primary amino group of adriamycin known as a carcinostatic agent. The pharmacological function. The objective preparation can be produced e.g. by polymerizing &beta -benzyl-(x) is 0-300) and forming an amide bond between the side chain carboxyl group of the polyaspartic acid hydrophilic segment and a hydrophobic pharmacological segment holding a drug bonded to a side chain, exhibiting high water- solubility even at a high drug-carrying amount and having high stability as a drug. terminal and a primary amino group on the other terminal as an initiator, hydrolyzing the obtained block PURPOSE: To obtain the subject pharmaceutical preparation composed of a block copolymer having a L-aspartate N- carboxylic acid anhydride using a polyethylene glycol having an alkoxy group on one hydrophilic segment and a hydrophobic segment holding a drug bonded to a side chain and having CONSTITUTION: This pharmaceutical preparation is composed of a block copolymer having a copolymer of formula II is a new copolymer.

Report a data error here

Translate this text

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=en\_EP&FT=D&date=19961126&CC=JP&NR=8310970A&KC=A (1 of 2)8/23/2010 6:02:08 PM

\$1000 FEE

espacenet — Bibliographic data

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-310970

(43)公開日 平成8年(1996)11月26日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
A 6 1 K	47/48			A 6 1 K	47/48		С	
	9/00				9/00		Α	
	31/70	ADU			31/70		ADU	
	47/42				47/42		С	
C 0 8 G	69/10	NRN		C 0 8 G	69/10		NRN	
			審査請求	有 請求	杉項の数7	OL	(全 7 頁	) 最終頁に続く
(21)出願番号 特願平7-2115		特願平7-211596		(71)出願	人 390014	535		
(62)分割のま	長示	特願平1-116082の分割			新技術	事業団		
(22)出顧日		平成1年(1989)5月11日			埼玉県	川口市	本町4丁目	1番8号
				(72)発明	者 桜井	靖久		
					東京都	杉並区	永福 3 -17	<b>-6</b>
				(72)発明:	者 岡野	光夫		
					千葉県	浦安市	美浜 5 - 4	-808
				(72)発明	者 片岡	一則		
					千葉県	柏市大	室1083-4	柏ビレジ141-
					9			
				(74)代理	人 弁理士	平木	祐輔	
								最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 水溶性高分子化医薬製剤

# (57)【要約】

【解決手段】 親水性セグメントと、側鎖に薬物を結合 せしめた疎水性の薬理機能セグメントとを有する水溶性 のブロック共重合体からなる水溶性高分子化医薬。

【効果】 薬物の担持量を増やしても良好な水溶性を保 持するとともに医薬として高い安定性を有する高分子化 医薬が提供される。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 親水性セグメントと、側鎖に薬物を結合 せしめた疎水性の薬理機能セグメントとを有するブロック共重合体からなる水溶性高分子化医薬。

【請求項2】 薬理機能セグメントを内核に親水性セグメントを外核とするミセルを形成するものである請求項1記載の水溶性高分子化医薬。

【請求項3】 薬物が抗ガン剤である請求項1記載の水 溶性高分子化医薬。 【請求項4】 抗ガン剤がアドリアマイシンである請求 項3記載の水溶性高分子化医薬。

【請求項5】 親水性セグメントと、薬物と結合可能な 側鎖を有し、該薬物を結合した場合において疎水性とな る第2のセグメントとからなるブロック共重合体からな る薬物担持用担体。

【請求項6】 下記式 I: 【化1】

【請求項7】 下記式II:

【化2】

(式中、nは5~400、mは1~300、xは0~300の整数を表す。)で示されるブロック共重合体。

$$CH_3 \leftarrow OCH_2 CH_2 \rightarrow -NH(COCHNH) + H$$

$$CH_2 COOCH_2 \qquad CH_2 COOCH_2 C$$

(式中、nは5~400、mは1~300の整数を表す。) で示されるブロック共重合体をアルカリ加水分解することを特徴とする請求項6記載のブロック共重合体の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、親水性セグメントと、側鎖に薬物を結合せしめた疎水性の薬理機能セグメントとを有する水溶性ブロック共重合体からなる水溶性高分子化医薬に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】低分子薬物を高分子に結合させることにより、薬物の体内分布を望ましいものとし、薬物の体内半減期を増大させる試みは過去に幾つかなされてきた。しかし、それらの試みで用いられた高分子は単一成分からなるホモポリマーか、2つの成分を交互か順不同に重合させたものであった。従来の上記のようなポリマーの場合においては、薬効を上昇させるために薬物の担持量を多くすると薬物の疎水性により、水溶性が低下する欠点があった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、薬物の担持 量を多くしても水溶性が低下しない水溶性の高分子化医 薬を提供することを目的とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、従来の高

$$CH_3 \leftarrow OCH_2 CH_2 \xrightarrow{\text{h}} NH(COCHNH) \xrightarrow{m-x} (COCH_2 CHNH) \xrightarrow{x} H$$

$$CH_2 COOH COOH (I)$$

(式中、nは5~400、mは1~300、xは0~300の整数 を表す。)

【0008】で示されるブロック共重合体である。さら

分子化医薬の持つ欠点を解消しうる高分子化医薬の開発を試み、鋭意研究を行った結果、今回、親水性の第1のセグメントと第2のセグメントに薬物を選択的に導入することで、この第2のセグメント成分を疎水性化することにより、第2のセグメントを内核に、第1のセグメントを外側とするミセルを形成させることで薬物の導入に伴う水溶性の低下、沈澱の生成を防ぐことに成功したものであり、本発明者らが開発した高分子化医薬はミセルを形成することで良好な水溶性を有すると共に、水溶液中での薬品としての安定性も、元の薬物よりも増大させることができるものである。

(II)

【0005】すなわち、本発明は、親水性セグメントと、側鎖に薬物を結合せしめた疎水性の薬理機能セグメントとを有するブロック共重合体からなる水溶性高分子化医薬である。ここで上記水溶性高分子化医薬は、薬理機能セグメントを内核に、親水性セグメントを外核とするミセルを形成するものである。また、薬物としては抗ガン剤、例えばアドリアマイシンが挙げられる。

【0006】さらに、本発明は、親水性セグメントと、薬物と結合可能な側鎖を有し、該薬物を結合した場合において疎水性となる第2のセグメントからなる薬物担持用担体である。さらに、本発明は、下記式I:

【0007】 【化3】

に、本発明は、下記式II:

[0009]

【化4】

(式中、nは5~400 、mは1~300 、xは0~300 の 整数を表す。)

【0012】で示されるブロック共重合体の製造方法である。以下、本発明を詳細に説明する。本発明における 親水性の第1のセグメントとしては、例えばポリエチレングリコール、ポリサッカライド、ポリアクリルアミド、ポリメタクリルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリメタクリル酸エステル、ポリアクリル酸エステル、ポリアシリル酸エステル、ポリアシリル酸エステル、ポリアシリル酸エステル、ポリアシーが挙げられる。また、薬物と結合して疎水化する第2のセグメントとしては、側鎖にポリアスパラギン酸、ポリグルタミン酸、ポリリンゴ酸、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリリンゴ酸、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリリンゴ酸、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリリンゴ酸、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリリンゴ酸、ポリアクリル酸、ポリスタクリル酸、ポリアンゴ酸、ポリアクリル酸、ポリスタクリル酸、ポリアカリンガキシド、長鎖アルコール等あるいはこれらの誘導体由来のセグメントが挙げられる。

【0013】更に、第2のセグメントに結合させる薬物としては、例えばアドリアマイシン、ダウノマイシン、メソトレキセート、マイトマイシンC等の抗ガン剤、中枢神経系用薬、末梢神経系用薬、アレルギー用薬、循環器官用薬、呼吸器官用薬、消化器官用薬、ホルモン剤、代謝性医薬品、抗生物質、化学療法剤等の薬物が挙げられる。

【0014】以下に、ポリエチレングリコール誘導体由 来のセグメントとポリアスパラギン酸由来のセグメント からなるブロックコポリマーで、抗ガン剤のアドリアマ イシンをポリアスパラギン酸セグメントに結合させた場 合を例にとり、本発明を更に詳述する。 【0015】第1図はポリエチレングリコールとポリアスパラギン酸の2成分からなるブロックコポリマーで、抗ガン剤のアドリアマイシンをポリアスパラギン酸の側鎖カルボキシル基に体内で加水分解可能なアミド結合で結合させた場合における、本発明の高分子化医薬の構造概略図である。

【0016】この高分子化医薬の合成は、以下の反応式 に示すごとくβ-ベンジル L-アスパルテートN-カ ルボン酸無水物(BLA-NCA)を、片末端メトキシ 基等のアルコキシ基、片末端1級アミノ基のポリエチレ ングリコール(分子量250~1800) を開始剤として重合さ せ、ポリエチレングリコールーポリ(β-ベンジルL-アスパルテート) ブロックコポリマー (PEG-PBL A)を得、次いでこのPEG-PBLAをアルカリ加水 分解して本発明の薬物担持用担体であるポリエチレング リコールーポリアスパラギン酸ブロックコポリマー〔P EG-P (Asp)〕を得る。このPEG-P(Asp)のアス パラギン酸残基の80%がアルカリ加水分解の際にβ-ア ミド化している。このPEG-P(Asp)に抗ガン剤のア ドリアマイシンと水溶性カルボジイミド(EDC)を加 えることによりアドリアマイシンの1級アミノ基とポリ アスパラギン酸セグメントの側鎖カルボキシル基との間 にアミド結合を形成させて、高分子化医薬PEG-P 〔Asp(ADR) 〕を得ることにより行う。

【0017】 【化6】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \leftarrow \text{OCH}_2\text{CH}_2 \xrightarrow{\quad n} \text{NH}_2 + \text{NH} - \text{CO} \\ \text{CH}_3 - \text{PEG} - \text{NH}_2 \\ \end{array} \xrightarrow{\quad \text{CH}_2 \text{COOCH}_2} \xrightarrow{\quad \text{CH}_2 \text{COOCH}_2} \xrightarrow{\quad \text{CH}_2 \text{COOCH}_2} \xrightarrow{\quad \text{CH}_2 \text{COOCH}_2} \\ \longrightarrow \begin{array}{c} \text{CH}_3 \leftarrow \text{OCH}_2\text{CH}_2 \xrightarrow{\quad n} \text{NH} \left( \text{COCHNH} \right)_{m} & \text{H} \\ \text{CH}_2 \text{COOCH}_2 \\ \end{array} \xrightarrow{\quad \text{CH}_3 \leftarrow \text{OCH}_2\text{CH}_2} \xrightarrow{\quad n} \text{NH} \left( \text{COCHNH} \right)_{m-x} + \left( \text{COCH}_2\text{CHNH} \right)_{x} & \text{H} \\ \hline \begin{array}{c} \text{CH}_2 \text{COOH} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \leftarrow \text{OCH}_2\text{CH}_2 \xrightarrow{\quad n} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{NH} \left( \text{COCHNH} \right)_{m-x} + \left( \text{COCH}_2\text{CHNH} \right)_{x} & \text{H} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_2 \text{COOH} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \leftarrow \text{OCH}_2\text{CH}_2 \xrightarrow{\quad n} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{NH} \left( \text{COCHNH} \right)_{m-x} + \left( \text{COCH}_2\text{CHNH} \right)_{x} & \text{H} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_2 \text{COO-R} \\ \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \leftarrow \text{COCH}_2 \text{CHNH} \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \leftarrow \text{CH}_3 \leftarrow \text{COCH}_2 \text{CHNH} \end{array} & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \leftarrow \text{C$$

PEG-P[Asp(ADR)]

を表わし、n は5~400、m は1~300、および x は0~300の整数を表

し、R の少なくとも1つ以上は

### を表すものとする。)

【0018】上記において得られたPEG-P (Asp)及びPEG-P [Asp(ADR)]のいずれも化学物質として新規なものである。ポリアスパラギン酸(PAsp)部分の分子量は116から35,000まで可変であり、また、アドリアマイシンの置換率(アスパラギン酸残基に対して)はPAspの分子量が1900の場合12~33mo1%、また、10,00の場合3~37mo1%のものを得ている。

【0019】合成した高分子医薬はいずれの場合も高いアドリアマイシン置換率にもかからわず良好な水溶性を有しており、凍結乾燥したり濃縮したり(アドリアマイシン換算 20mg/ml)してもその水溶性は保たれている。【0020】そして、この高分子化医薬は元のアドリアマイシン(ADR)に比べて医薬としての高い安定性を有している。またこの高分子化医薬は水溶液中でミセル

を形成する。そのミセルの大きさは約30nmから 200nmの直径である。また、そのミセルを壊すには界面活性剤SDSの添加という極端にきびしい条件が必要であることが明らかとなり、本高分子ミセルの水中での安定性が示された。また、超音波照射、あるいは凍結乾燥によってもミセル形成能に変化はみられなかった。合成した高分子化医薬の抗ガン活性は表1(実施例3参照)に示すように元のアドリアマイシンよりも高いものであった。しかもその高い抗ガン活性は元のアドリアマイシンよりも少ない副作用の範囲で達成された。

# [0021]

#### 【発明の実施の形態】

〔実施例1〕 $\beta$  -ベンジル L-アルパルテート N-カルボン酸無水物 (BLA-NCA、7.21g) をN,

N' -ジメチルホルムアミド (DMF) 12ml に溶かし、クロロホルム60ml を加える。片末端メトキシ基片末端アミノ基のボリエチレングリコール (分子量4300) 6.00gをクロロホルム60ml に溶かしてその溶液をBLA-NCA溶液に加える。70時間後に反応混合液を2Lのジエチルエーテルに滴下して沈澱したポリマーをろ過で回収して、ジエチルエーテルで洗浄した後に真空で乾燥してポリエチレングリコールーポリ ( $\beta$ -ベンジル L-アスパルテート)ブロックコポリマー (PEG-PBLA)を得る。収量 10.09g (84%)。

【0022】PEG-PBLA 10.03gを100mlクロロホルムに溶かす。水:メタノール:1-プロパノール=1:1:2(体積割合)に水酸化ナトリウムを0.43N溶かしたアルカリ混合液をPEG-PBLA溶液に加える。そのアルカリの等量はPBLA部分のベンジルエステルの1.5倍になるようにした。0℃、10分かくはん後、2Lのジエチルエーテルに滴下する。沈澱したポリマーをろ別して、20mlの蒸留水に溶かしてSpectrapor7透析膜(分子量分画=1000)を用いて水中で39時間透析する。膜内の溶液を凍結乾燥してポリエチレングリコールーポリアスパラギン酸ブロックコポリマー〔PEG-P(Asp)〕を得る。収量3.94g(49%)。このブロックコポリマー鎖1本当り、17個のアスパラギン酸残基があることがプロトンNMRの測定によりわかった。

【0023】この〔PEG-P (Asp)〕230.3mg を1ml の蒸留水に溶かしておく。アドリアマイシン塩酸塩349. 2 mgを 260mlのDMFに溶かし、1.3倍等量のトリエチ ルアミンを加える。アドリアマイシン溶液に〔PEG-P(Asp)〕水溶液を加え、さらに水溶性カルボジイミド (EDC) を 886ml加えて、O°Cで4時間かくはんす る。その後、水溶性カルボジイミド 886mlをもう一度加 えて室温下19時間かくはんする。反応混合液をSpectrap or7透析膜(分子量分画=1000)を用いて0.1 M酢酸ナ トリウム緩衝液(pH4.5)中で3時間透析する。透析後、 Ami con YM30の膜で限外沪過して未反応のアドリアマイシ ンやその他の低分子物を除く。得られたブロックコポリ マーPEG-P [Asp(ADR)]中のアドリアマイシン 含率は、アスパラギン酸残基に対して 31mol%であっ た。(485nmの吸収より) 同様の手順で、ポリエチレング リコールの分子量が4000から6000、ブロックコポリマー 1本鎖当りアスパラギン酸残基が17から92まで、アドリ アマイシン含率が 9 mo1%から37mo1%のものが合成で

き、それらはすべて良好な水溶性を示した。

【0024】〔実施例2〕PEG-P〔Asp(ADR)〕 (PEGの分子量4300、ブロックコポリマー1本鎖当り17個のアスパラギン酸残基、アドリアマイシン 31mol%のもの)のリン酸等張液(pH7.4)中でのミセル径はレーザー光散乱により重量平均57nm、数平均49nmと測定された(図5参照)。また、図3に示すようにゲルろ過HPLCでは、界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム(SDS)の添加により元のピークの大部分が低分子量側に移動することより、SDSによる高分子量ミセルの破壊が観察された。また、図4に示すように、アドリアマイシンに基づく蛍光がミセル形成による局部的な高濃度のために消光し、その消光がSDS添加によってミセルが壊れることで解消していることがわかる。その他の割合のものも30nmから80nmの直径を有するミセルであった。

【0025】図2は pH7.4 のリン酸緩衝液中 (37℃) でアドリアマイシン特有の485nm の吸収強度を経時的に追跡したものである。アドリアマイシンが 100時間以内にその吸収を半減するのに対し、合成された高分子化医薬では 168時間経過後も約90%の吸収が保持され、極めて安定であることがわかる。

【0026】〔実施例3〕CDF1メスのマウスにP38 8 マウス白血病細胞を106 個腹腔内に投与し、24時間後 に生理食塩水に溶かしたPEG-P [Asp(ADR)] (PEGの分子量4300、ブロックコポリマー1本鎖当り1 7個のアスパラギン酸残基、アドリアマイシン31 mol% のもの)腹腔内に投与した。コントロール(1日後に生 理食塩水を投与)に対する生存日数の比(T/C)と体 重変化を測定した。1群は6匹で行った。結果を表1に 示す。アドリアマイシン(ADR)ではT/Cは最大3 81%であるのに対し高分子化医薬ではADR換算 200mg /kg にて490%以上という大きな値を得た。さらに副作 用の度合を示す体重減少においてもADRでT/Cが3 81%得られた投与量において12.5%の減少を示したのに 対し、高分子化医薬では最大7.4%しか減少していな い。このことより、合成した高分子化医薬はADRに比 較して少ない副作用で大きな抗ガン活性があることがわ かった。

【0027】 【表1】

表1 マウスP388自血病に対する抗ガン活性

サンプル	投与量 (mg/kg)	中間生存 日数 <sup>1)</sup>	T/C(%)	体重変化 (5日目)
ADR	7.5	15.3	191	+ 4.4
ADR	15	30.5	381	-12.5
ADR	30	6.5	81	-17.1

PEG-P(Asp(ADR))	80	18.0	225	+ 6.1
PEG-P(Asp(ADR))	120	32.5	382	- 5.5
PEG-P(Asp(ADR))	200	>42.0	>490	- 7.4

1)無処置:8.0~8.6日

# [0028]

【発明の効果】本発明の高分子化医薬は薬物の担持量を 増やしても良好な水溶性を保持するとともに医薬として 高い安定性を有しており、しかも副作用も軽減され、し たがって、本発明により極めて有用な医薬を提供するこ とができた。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の高分子化医薬製剤PEG-P〔Asp(ADR)〕の構造概略図である。


【図2】アドリアマイシン(ADR)及び本発明の高分子化医薬製剤PEG-P[Asp(ADR)]の485 nmの吸

収強度の経時変化を示す図である。

【図3】本発明の高分子化医薬製剤PEG-P〔Asp(ADR)〕、及び該製剤に界面活性剤SDSを加えた場合のゲルろ過HPLCによる分析結果を示す図である。

【図4】本発明の高分子化医薬製剤PEG-P〔Asp(ADR)〕、及び該製剤に界面活性剤SDSを加えた場合の蛍光分析結果を示す図である。

【図5】本発明の高分子化医薬製剤PEG-P〔Asp(ADR)〕のミセル径の分布状態をレーザー光散乱により測定した結果を示す図である。



カラム:Asahipak GS-520 溶媒:0.1Mリン酸緩衝液(pH 7,5+0,1M NaCl)

# フロントページの続き

(51) Int. Cl. 9	3	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C08G	69/40	NSP		C08G	69/40	NSP	
	69/48	NRH			69/48	NRH	
(72)発明者		前野町6-10	前野町ハイツ	(72)発明者			キャニオンマ
	1 -601			(72)発明者	ンション千早 横山 昌幸 東京都品川区		-25